





المهندس الاستشاري: أحمد عبد الله منصور المشهداني
١٥ / تشرين ثاني / ٢٠١٧

مقدمة

أن التطور الحاصل في العلوم والتكنولوجيا الحديثة، اثبت ان استخدام الطريقة التقليدية في صب البلاطات بالخرسانة المسلحة في المباني غير مرغوب لما فيه من آثار سلبية على المباني من حيث الاوزان العالية وقابلية العزل المحدودة وغيرها.

أن الخرسانة المسلحة تمثل الوحدة المنطقية لمادتين: الخرسانة الاعتيادية التي تمتلك مقاومة أنضغاط عالية مع مقاومة شد ضئيلة وقضبان حديد التسليح المدفونة في الخرسانة والتي باستطاعتها توفير مقاومة الشد اللازمة.


أما في حالة استخدام الخرسانة في صب البلاطات المصمتة Solid Slab فتكون الخرسانة الواقعة تحت خط التعادل Neutral axis (N.A) عديمة الفائدة وذلك لان الخرسانة مهملية في مناطق الشد .

لذا فعند صب بلاطات بسمك أكبر من ١٦٠ ملم لا يجب استخدام هذا النوع من الخرسانة، بل يتم استخدام انواع أخرى مثل: بلاطات مجوفة اللب Hollow Core Slab و البلاطات المعصبة Ribbed Slab و بلاطات البلوكات المجوفة Hollow Block Slab

أن استخدام نظام البناء باستخدام مقاطع البلوك المجوف سواء كان من الخرسانة او الفلين هو نظام متطور يقوم على اساس تقليل كافة المواد البنائية مما يؤدي الى تقليل الاحمال الكلية للابنية وازدادة الى كونه سريع التنفيذ وبذا يوفر عامل الجهد والوقت اثناء فترة التنفيذ ويوفر بشكل كبير مصروفات الطاقة والوقود نتيجة العزل الحراري الممتاز الذي يوفره هذا النوع من الانظمة.


طرق التسقيف

١. التسقيف التقليدي:




عند القيام بالتسقيف بالطريقة التقليدية Solid Slab فيتم صب السقوف بسمك لا يقل عن ١٥٠ ملم ويصل احيانا الى ٣٠٠ ملم، فتكون الاجزاء الخرسانية الواقعة تحت محور التعادل N.A. عديمة الفائدة كون الاجزاء الخرسانية الواقعة في منطقة الشد تكون مهمة

٢. التسقيف بالبلاطات المجوفة Hollow Core Slab:




وتكون هذه البلاطات مفرغة تصنع من خرسانة مسبقة الصب Precast Concrete وميزتها انها خفيفة الوزن وامكانية استخدامها مع الجسور التي تحتاج الى سمك كبير، وتكون غالية الثمن مقارنة مع الانواع الاخرى من البلاطات

٣. التسقيف بالبلاطات المعصبة Ribbed Slab




و ميزتها انها خفيفة الوزن وتحتاج الى تقنية عالية في اعداد القوالب الخشبية، لذا تكون هناك صعوبة في تنفيذها اضافة الى كونها غالية الثمن



٤. التسقيف بالبلوك المجوف Hollow Block Slab:

وتشبه هذه النوعية البلاطات المعصبة Ribbed Slab لكن مع استخدام بلوكات مفرغة (خفيفة الوزن) ، و ميزتها انها خفيفة الوزن وعملية اعداد القوالب الخشبية سهلة التنفيذ.



٥. التسقيف بالفلين المعزول Slab Isolated Concrete Foam:

وتشبه هذه النوعية التسقيف باستخدام البلوك Hollow Block Slab لكن مع استخدام بلوكات مفرغة (خفيفة الوزن) من الفلين، و ميزتها انها خفيفة الوزن وعملية اعداد القوالب الخشبية سهلة التنفيذ.

٦. التسقيف بالثرمستون:

وتشبه هذه النوعية التسقيف باستخدام البلوك Hollow Block Slab لكن مع استخدام بلوكات من مادة الثرمستون (خفيفة الوزن) ، و ميزتها انها خفيفة الوزن وعملية اعداد القوالب الخشبية سهلة التنفيذ.

مفردات الدراسة

تتضمن الحلقة النقاشية دراسة هبوط البلاطات الخرسانية من خلال استخدام مواد انشائية محلية مختلفة واطئة الكلفة في إنشاء الابنية التقليدية بالاضافة الى دراسة وزن كل بلاطة.

تقوم خطة البحث على إنشاء ثلاث نماذج من
الغرف بأبعاد (٥×٤) متر وبارتفاع ٣ متر :-

النموذج الاول: تم تشييد جدران الغرفة من مادة البلوك المجوف
وصب البلاطة باستخدام الخرسانة المسلحة بسمك ٢٠سم

النموذج الثاني فتم تشييد الجدران والبلاطة من مادة الثرمستون
مع عمل جسور من الخرسانة المسلحة بعرض ١٥سم وصب
البلاطة بالخرسانة المسلحة بارتفاع ٧سم .

النموذج الثالث فتم تشييد الجدران من مادة الطابوق والسمنت
وتم صب البلاطة باستخدام الفلين بارتفاع ١٧سم مع عمل
جسور من الخرسانة المسلحة بعرض ١٠سم (رباطات) وصب
البلاطة بالخرسانة المسلحة بارتفاع ٧سم

البرنامج العملي

أولاً: الخواص الميكانيكية للمواد المستخدمة

١. السمنت: تم استخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي من منشأ عراقي نوع الماس، وقد تم إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية بموجب المواصفة العراقية رقم ٥ لعام ١٩٨٤، وكانت النتائج مطابقة للمواصفة.

٢. الرمل: تم استخدام رمل (الاخضر) في أعمال البناء والصب وتم إجراء الفحوصات الخاصة به بموجب المواصفات القياسية العراقية رقم ٤٥ لعام ١٩٨٤، وكانت النتائج مطابقة للمواصفة.

٣ الحصى: تم استخدام حصى مكسر من مقالع الصدور وتم إجراء الفحوصات الخاصة به بموجب المواصفات القياسية العراقية رقم ٤٥ لعام ١٩٨٤، وكانت النتائج مطابقة للمواصفة.

٤ حديد التسليح: تم استخدام حديد تسليح من منشأ اوكراني، وتم إجراء الفحوصات الخاصة به بموجب المواصفات الامريكية ASTM615M وكانت النتائج مطابقة للمواصفة.

٥ الطابوق: تم استخدام طابوق طيني (غير مثقب) وتم إجراء الفحوصات الخاصة به بموجب المواصفات القياسية العراقية رقم ٢٥ لعام ١٩٨٨ وكانت النتائج مطابقة للمواصفة.

٦ البلوك : تم استخدام بلوك خرساني بأبعاد (٤٠×٢٠×٢٠)سم محلي الصنع وتم إجراء الفحوصات الخاصة به بموجب المواصفات القياسية العراقية رقم ١٠٧٧ لعام ١٩٨٧ وكانت النتائج مطابقة للمواصفة.

٧ الثرمستون : تم استخدام ثرمستون بأبعاد (٦٠×٢٠×٢٠)سم محلي الصنع وتم إجراء الفحوصات الخاصة به بموجب المواصفات القياسية العراقية رقم ١٤٤١ لعام ٢٠٠٠ وكانت النتائج مطابقة للمواصفة.



حدل الارضية وفرش
وحدل طبقة من
السبيس ١٥ سم



تسليح الارضية بشبكتين من
BRC



صب الارضية بسمك
٢٠ سم



المعالجة بالماء ٧ ايام
لاعمال الصب



المعالجة بالماء ٣ ايام
لاعمال البناء



اعمال بناء الغرف
الثلاثة



التسقيف بالستايروبور



التسقيف بالثرمستون



البلاطة الصلدة



صب بلاطة الستايروبور



صب بلاطة الثرمستون



صب البلاطة الصلدة



واجهة الغرف المواجهة للشمس



واجهة الغرف الخلفية



بلاطة الترمستون من الداخل



بلاطة الفلين من الداخل



البلاطة الصلدة من الداخل

فحوصات التحميل:

تم اجراء فحوصات التحميل من خلال تحميل السقف باحمال تدريجية يتم خلالها تسجيل مقدار الهطول الحاصل في مركز كل سقف. وقد تم تهيئة أكياس مملوءة بالرمل الجاف بوزن ٣٠ كغم وبكمية ٣٣٤ كيس ، لضمان الحصول على حمل حي كلي مقدارة ١٠ طن لكل غرفة اي ٠.٥ طن / م^٢ (٥ كيلونيوتن / م^٢) ، وتم قراءة الهطول في منتصف كل غرفة من الغرف وتسجيل هذه القراءات لكل ١٥٠ كيلو غرام (١,٥ كيلو نيوتن) يتم البدء بتوزيع هذه الاحمال من مركز سقف البلاطة وينتشر باتجاه الاطراف

وقد تم الابقاء على الاحمال لمدة ١٠ ايام لكل بلاطة لقياس الهطول على المدى البعيد Long term deflection
اضافة الى قراءة الهطول المتبقي بعد رفع الاحمال Residual deflection.





قياس الهطول في البلاطة الصلدة



قياس الهطول في بلاطة الترمستون



قياس الهطول في بلاطة الفلين

مناقشة وتحليل النتائج

اولا: الخواص الميكانيكية للخرسانة المستخدمة

خرسانة صب الاسس:

نتائج مكعبات الخلطة الخرسانية المستخدمة في الصب هي ١٥ نت/مم^٢ بعمر ٢٨ يوم.

خرسانة صب السقوف:

اما بالنسبة لصب السقوف فكانت نتائج مكعبات الخلطة الخرسانية المستخدمة في الصب هي ٢٠ نت/مم^٢ بعمر ٢٨ يوم.

حديد التسليح المستخدم:

مقاومة الشد للحديد المستخدم قياس ٨ ملم ٤٦٠ نت/مم^٢.

مقاومة الشد للحديد المستخدم قياس ١٢ ملم ٤٦٧ نت/مم^٢.

ثانيا: تحليل الاوزان:

تم احتساب اوزان كل نوع من البلاطات بحسب الاعتبارات التالية:

• كثافة الخرسانة المسلحة ٢٤٠٠ كغم / م^٣

• كثافة الترمستون ٦٦٠ كغم / م^٣

• كثافة الفلين ١٧ كغم / م^٣.

علما ان الخرسانة المسلحة البلاطات المصنعة من الفلين و الترمستون اخف وزنا من الخرسانة الصلدة كونها تحوي على طبقة واحدة من التسليح وبقطر ١٠ ملم.

Position	Solid Slab		Stairobor Slab		Thermistone Slab	
	Quantity (m ³)	Weight (kg)	Quantity (m ³)	Weight (kg)	Quantity (m ³)	Weight (kg)
Concrete(m ³)	5.12	12288	3.373	8095.2	4.07	9768
Stairobor(m ³)	---	---	2.448	41.616		
Thermiston(m ³)	---	---	---		2.592	1710.72
Total Weight(kg)		12288		8137		11479

وبذلك نستنتج ان وزن بلاطة مصنعة من الفلين (الستاوروبور) اقل من وزن البلاطة الاعتيادية بنسبة ٣٢.٨% وان وزن بلاطة مصنعة من الترمستون اقل من وزن البلاطة الاعتيادية بنسبة ٦.٦%.


ثالثا: تحليل الهطول:

أ. الهطول في البلاطة الصلبة:

تم رسم علاقة الاحمال مع الهطول ، وكانت العلاقة خطية كما مبين في الشكل:

وكانت اعلى قراءة للهطول في مركز البلاطة ٠.٩٥ ملم وكان مقدار الهطول بعد مرور ١٠ ايام كان الهطول ١.٦١ ملم وكان مقدار الهطول المتبقي بعد رفع الاحمال ٠.٦٤ ملم.

وبمقارنة النتائج العملية مع النتائج النظرية كانت النتائج:




Deflection	Sold Slab	
	Exp.(mm)	Theoretical (mm)
Immediate deflection	0.95	0.09117
Long term deflection	1.61	
Residual deflection	0.64	

ب. الهطول في البلاطة المصنعة من الفلين (الستايبور):

تم رسم علاقة الاحمال مع الهطول ، وكانت العلاقة خطية كما مبين في الشكل:

وكانت اعلى قراءة للهطول في مركز البلاطة ١.١٤ ملم وكان مقدار الهطول بعد مرور ١٠ ايام ٢.٤ ملم وكان مقدار الهطول المتبقي بعد رفع الاحمال ١.١٨ ملم.

مقارنة قيم الهطول العملية والنظرية لبلاطة الستايبور




Deflection	Stirobore Slab	
	Exp.(mm)	Theoretical (mm)
Immediate deflection	1.14	2.126
Long term deflection	2.4	
Residual deflection	1.18	

ج. الهطول في البلاطة المصنعة باستخدام الثرمستون:

تم رسم علاقة الاحمال مع
الهطول ، وكانت العلاقة خطية
كما مبين في الشكل

وكانت اعلى قراءة للهطول في مركز
البلاطة ٠.٩٥٥ ملم وكان مقدار
الهطول بعد مرور ١٠ ايام ١.٦١٥ ملم
وكان مقدار الهطول المتبقي بعد رفع
الاحمال ٠.٦٩٥ ملم.


مقارنة قيم الهطول العملية والنظرية لبلاطة
الثرمستون



Deflection	Thermestone Slab	
	Exp.(mm)	Theoretical (mm)
Immediate deflection	0.955	2.126
Long term deflection	1.615	
Residual deflection	0.695	

مقارنة الهطول للبلاطات الثلاثة:

تم رسم علاقة الاحمال مع الهطول للبلاطات الثلاثة، كما مبين في الشكل



ومقارنة قيم الهطول والنظرية للبلاطات الثلاثة:

Deflection	Sold Slab		Stirobore Slab		Thermiston Slab	
	Exp.(mm)	Theo.(mm)	Exp.(mm)	Theo.(mm)	Exp.(mm)	Theo.(mm)
Immediate deflection	0.95	0.09117	1.14	2.126	0.955	2.126
Long term deflection	1.61	-----	2.4	-----	1.615	-----
Residual deflection	0.64	-----	1.18	-----	0.695	-----

• ووجد ان:

• ان القيم العملية للهطول الانى لبلاطتي الستايروبور والثرمستون كانت اقل من القيم النظرية بنسبة ٨٦% و ١٢٢% على التوالي، أما بالنسبة للبلاطة الصلدة كانت القيم العملية اعلى من القيم النظرية بنسبة ٩٠%.

• ان القيم العملية للهطول الانى لبلاطتي الستايروبور والثرمستون كانت اعلى من القيم العملية للبلاطة الصلدة بنسبة ٢٠% و ٠.٥% على التوالي.

• ان القيم العملية للهطول طويل الامد (اسبوع) لبلاطة الستايروبور والثرمستون كانت اعلى من القيم العملية للبلاطة الصلدة بنسبة ٥٠% و ٠.٣% على التوالي.

• ان القيم العملية للهطول المتبقي بعد رفع الاحمال لبلاطة الستايروبور والثرمستون كانت اعلى من القيم العملية للبلاطة الصلدة بنسبة ٨٤% و ٨.٦% على التوالي.

• ان قيم الهطول الانى وطويل الامد والمتبقي لبلاطة الثرمستون تقترب كثيرا من قيم الهطول للبلاطة الطلدة منها مقارنة ببلاطة الستايروبور، ويمكن تفسير ذلك بسبب كون الجسور الوسطية Ribs في بلاطة الثرمستون كانت بعرض ١٥ سم وبارتفاع ٢٠ سم، أما في بلاطة الستايروبور فكانت ابعاد Ribs بعرض ١٠ سم وبارتفاع ١٥ سم.

الاستنتاجات

١. ان وزن بلاطة مصنعة من الفلين (الستايروبور) و وزن بلاطة مصنعة من الثرمستون اقل من وزن البلاطة الاعتيادية بنسبة ٣٣.٨% و ٦.٦% على التوالي.

٢. قيم الهطول الانبي لبلاطتي الفلين والثرمستون كانتا اعلى من القيم العملية للبلاطة الصلدة بنسبة ٢٠% و ٥٠.٥%، وان الهطول طويل الامد (عشرة ايام) لبلاطة الستايروبور والثرمستون كانت اعلى من القيم العملية للبلاطة الصلدة بنسبة ٥٠% و ٥٠.٣% على التوالي وان الهطول المتبقي بعد رفع الاحمال لبلاطة الستايروبور والثرمستون كانت اعلى من القيم العملية للبلاطة الصلدة بنسبة ٨٤% و ٨.٦% على التوالي.

*THANKS FOR YOUR
ATTENTION*
